



Gatunek	Gęstość pozorna (kg/m ³)	Twardość ILD (N) 40%	Twardość CLD (kPa) 40%	Elastyczność min. (%)	Odształcenie trwałe max. (%)	Wytrzymałość na rozciąganie min. (kPa)	Wydłużenie względne przy zerwaniu min. (%)	Czas relaksacji (s)
T-1825	15,5 - 18,5	80 - 120	2,0 - 3,0	35	8	80	80	-
T-1830	15,5 - 18,5	100 - 140	2,5 - 3,5	35	8	80	80	-
T-2130	18,5 - 22,5	100 - 140	2,5 - 3,5	35	8	80	100	-
T-2315	20,5 - 23,5	60 - 95	1,5 - 2,4	40	8	90	150	-
T-2520	22 - 25,5	72 - 100	1,8 - 2,5	40	8	70	200	-
T-2544	22 - 25,5	160 - 200	4,0 - 5,0	35	8	90	120	-
T-2830	25 - 28,5	100 - 140	2,5 - 3,5	35	8	90	150	-
T-2837	25 - 28,5	130 - 170	3,3 - 4,3	35	8	90	150	-
T-2844	25 - 28,5	160 - 200	4,0 - 5,0	35	8	90	150	-
T-3037	27 - 30,5	130 - 170	3,3 - 4,3	40	8	100	150	-
T-3045	27 - 30,5	160 - 200	4,0 - 5,0	40	8	100	140	-
T-30120	28,5 - 33,0	96 - 144	-	37	5	90	120	-
T-30150	28,5 - 33,0	123 - 177	-	37	5	90	120	-
T-3545	32 - 35,5	165 - 210	4,1 - 5,3	45	7	100	130	-
T-3637	32 - 35,5	135 - 175	3,4 - 4,4	45	7	100	130	-
T-4050	37 - 41	180 - 220	4,6 - 5,6	45	7	100	100	-
HR-3037	27 - 30,5	130 - 170	3,3 - 4,3	50	8	90	80	-
HR-3525	32 - 35,5	80 - 120	2,0 - 3,0	55	8	90	90	-
HR-3530	32 - 35,5	100 - 140	2,5 - 3,5	55	8	90	90	-
V-4012	37,5 - 42,5	40 - 70	1,0 - 1,8	max. 20	12	50	95	5 - 20
CT-2530	22 - 25,5	110 - 150	2,8 - 3,8	35	8	80	80	-
CT-2840	25 - 28,5	140 - 180	3,5 - 4,5	35	8	80	80	-
CT-3040	27 - 30,5	140 - 180	3,5 - 4,5	35	8	80	80	-